

MC-Proof 900 EL

Membrana elastomérica impermeável com fibras

Descrição

Membrana elástica de acrílico modificado com cimento reforçado com fibras de alto desempenho e alongamento, bicomponente, especialmente indicado para estruturas sujeitas à movimentação.

Áreas de Aplicação

MC-Proof 900 EL é indicado para impermeabilização de:

- Estruturas hidráulicas
- Estruturas em contato com água potável
- Piscinas e Reservatórios elevados
- Floreiras e Jardineiras
- Lajes externas de pequenas dimensões com tráfego eventual e com suas devidas juntas de dilatação
- Áreas molhadas, banheiros, sacadas e fachadas
- Superfícies para obras de engenharia civil, como silos, chaminés, torres de telecomunicações, pontes, túneis e etc.

Vantagens

- Alta flexibilidade e alongamento superior a 40%
- Baixíssima absorção de água, proporcionando maior durabilidade em ciclos de molhamento e secagem
- Mantém a flexibilidade mesmo por longos períodos de imersão em líquido
- Estruturado com fibras para maior resistência à tração e às fissuras previstas nas Normas Brasileiras
- Pode ficar exposto ao tempo (resistente ao UV) e ao tráfego eventual de pessoas
- Resistente a altas pressões hidrostáticas positivas
- Maior espessura por camada
- Rápida aplicação de forma manual ou projetada
- Não altera a potabilidade da água (Atende NBR 12.170)
- Excelente resistência mecânica e aderência (argamassas colantes AC II e AC III)
- Desacelera a carbonatação (aberto à difusão de vapor)
- Impermeável a cloretos e outros sais, resistente ao congelamento e aos sais de degelo
- Atende a norma brasileira NBR 15.885 – Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização

Dados Técnicos*

| Característica | Valor | Requisitos NBR 15.885 | Observações |
|--|---|-----------------------|--|
| Densidade | 1,60 kg/L | - | NBR 13.278:2005 |
| Tempo de Trabalhabilidade | 30 minutos | - | 20 °C e 50 % de umidade relativa |
| Resistência à chuva | 3 a 6 horas | - | dependendo das condições climáticas |
| Entre demãos | 6 horas | - | dependendo das condições climáticas |
| Resistência à difusão de CO ₂ | 640 m | - | Espessura de 2 mm (> 50 m) |
| Alongamento | 40% | ≥ 30% | Atende a NBR 15.885 |
| Absorção de Água | 5% | ≤ 12% | Atende a NBR 15.885 |
| Estanqueidade | Aprovado | ≥ 25 m.c.a. | Atende a NBR 15.885 |
| Aderência | 1,5 MPa | ≥ 0,3 MPa | Atende a NBR 15.885 |
| Consumo Recomendado | 2,0 kg/m ² 4,0 kg/m ² 3,0 kg/m ² | | Para selamento de trincas estáticas Pressão hidrostática positiva Pressão hidrostática negativa (após 4,0 kg/m ² de MC-Proof 100) |
| Espessura de filme seco | 1,3 kg/mm/m ² | | Condição teórica para substrato poroso |
| Condições para aplicação | ≥ 5°C ≤ 35°C ≤ 80 % | | temperatura do ar e substrato umidade relativa |
| Proporção de mistura | 2,5: 1,0 | | pó : resina - partes em peso |

Dados do Produto

| | |
|-----------------|---|
| Tipo de produto | Revestimento impermeabilizante flexível |
| Estado/ Cor | Pó + Líquido/ Cinza |
| Armazenagem | Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas. |
| Validade | 12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas |
| Embalagens | <u>Caixa com 18 kg (A+B):</u> Componente A: Saco de 12,86 kg Componente B: 5 Sacos totalizando 5,14 kg |

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação. Conforme a norma NBR 14082:2004.

Método de Aplicação

Preparação do substrato

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Para reparos de defeitos no concreto e preenchimento de áreas profundas, utilizar antes as argamassas de reparo da *Linha Nafufill*. Caso existam fissuras nas bases, as mesmas deverão ser tratadas previamente.

Antes da aplicação a superfície deve ser pré-umedecida, porém, durante a aplicação a superfície não pode estar saturada com água.

Mistura

MC-Proof 900 EL é bicomponente, composto por um componente em pó e um líquido. O pó deve ser adicionado ao líquido e misturado até obtenção de uma argamassa homogênea. Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação.

Proporção de mistura

No caso de mistura parcial deverá ser utilizado o seguinte traço em peso: 2,5 partes de pó: 1 parte de resina

Aplicação

MC-Proof 900 EL pode ser aplicado com trincha, brocha, desempenadeira ou com equipamento de projeção adequado. Sua aplicação deve ser feita de maneira uniforme e contínua assegurando uma total cobertura da superfície.

Caso seja necessário como um fator de reforço para cantos, ralos e pontos críticos, recomenda-se a utilização de uma tela de poliéster revestida com PVC *MC-TopMesh 280 P*, considerando que este material, sem o banho de PVC, é rapidamente degradado por materiais com cimento em sua composição. A tela deverá ser inserida no sistema sempre entre a 1ª e a 2ª demão, estando a 1ª demão ainda fresca.

O tempo secagem entre demãos é aproximadamente 6 horas podendo variar de acordo com a temperatura e condições climáticas do local.

A espessura máxima do **MC-Proof 900 EL** por demão deve ser de 2 mm e a espessura total do revestimento no máximo 4 mm. Para assentamento de outros revestimentos sobre o sistema, deverão ser aguardados pelo menos 7 dias.

pressão hidrostática negativa: recomenda-se a aplicação do **MC-Proof 900 EL** em conjunto com o revestimento impermeável rígido *MC-Proof 100*. Após a aplicação da última demão de *MC-Proof 100* deve-se aguardar aproximadamente 30 minutos antes da aplicação da primeira demão de **MC-Proof 900 EL**.

pressão hidrostática positiva: aplicar **MC-Proof 900 EL – 4kg/m²**.

Cuidados

Para estruturas hidráulicas onde o revestimento for ficar submerso e sem proteção mecânica/sem revestimento, deverá ser feito controle de pH da água e diluição de produtos de limpeza utilizados no local, a fim de evitar soluções ácidas e ataques químicos no produto. Caso não seja possível este controle, executar proteção mecânica.

Cura

Não é necessário aplicar cura úmida ou química no sistema. A cura total do **MC-Proof 900 EL** ocorrerá 07 dias após sua aplicação, ou seja, em reservatórios e piscinas o mesmo poderá ser colocado em carga para teste de estanqueidade 07 dias após o término de sua aplicação.

Recomenda-se ventilação forçada em locais fechados/confinados (garantir umidade do ar inferior a 80%) para que o tempo de cura não seja prolongado. O revestimento deverá estar protegido da chuva durante as primeiras 06 horas após a aplicação de cada demão.

Segurança

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nos rótulos das embalagens. Para mais informações de manuseio e segurança consulte a FISPQ do produto.

Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidos na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que não a recomendada na presente Ficha Técnica assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.

Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estão sujeitos cláusulas e condições previstas nas Condições Gerais de Venda e Entrega da MC-Bauchemie publicadas no site <https://www.mc-bauchemie.com.br/sobre-nos/#/politica-de-gestao-integrada>.

Edição 02/2022. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.